

Informations techniques

Gamme des matériaux Radiance


Lames de crêpage



Référence Radiance	Type	Nature chimique	Dureté HV 300	Ductilité (1 à 4)
<i>Alfa 2</i>	Carbure	Base Chrome	1000	4
<i>Alfa 2.5</i>	Carbure	Base Tungstène	1300	2
<i>Alfa 3</i>	Céramique	Oxyde de Chrome	1300	2
<i>Alfa 3.3</i>	Céramique	Base Oxyde de Chrome	1200	3

Gamme de matériaux Radiance





$Epaisseur \times Largeur \times \alpha^\circ / c^\circ \times C \times Longueur$ lame



Lames de crêpage

*Radiance peut fournir les dimensions les plus courantes.
Pour toute autre demande, nous consulter.*

Couchage & Crêpage
Lames revêtues pour l'Industrie du papier